

POLYASIM fix

SYSTEME DE CONFINEMENT ET D'ETANCHEITE DEFINITIF

Description

POLYASIM fix est un gel de confinement définitif, à séchage rapide (à base de résine naturelle) additionné de matières de charge.

Caractéristiques et propriétés

Sans souffre et sans phosphate parfaitement neutre dans les déchets de démolition Le produit constitue, pendant le séchage, un film étanche d'une épaisseur d'environ 500 ù. Le film final après polymérisation est très solide. Il a une bonne résistance à la déchirure, il garde sa résistance et sa souplesse pendant plusieurs semaines.
La quantité moyenne de **POLYASIM fix,** pour avoir une bonne étanchéité, est de 500 g au m2.

Après les travaux d'aspiration et de surfactage le **POLYASIM fix** reste en place et ne gêne pas la démolition

Mode d'emploi

Préparation

Les grosses fissures peuvent être bouchées avec un adhésif classique, le **POLYASIM fix** réalisera l'étanchéité. Il convient avant application de purger les supports de toutes les parties non adhérentes

Mise en œuvre

Le **POLYASIM** peut s'appliquer avec une pompe « air-less » équipée d'une buse de 630 à 635 ; la projection en continu permet de réaliser des étanchéités parfaites avec une épaisseur constante.
Les surfaces seront divisées en zones de 30 m2 afin de contrôler les épaisseurs.
1 bidon de 25 kg = 50 m2
Dans le cas où des « déprimogènes » seraient en services pendant la projection, il sera nécessaire d'installer un filtre éphémère pour ne pas les colmater.

Laisser sécher le produit jusqu'à l'obtention d'un vert uniforme.



POLYASIM fix

La formation du film dépend de la température ambiante et de l'humidité relative. Le séchage peut durer dès lors entre 2 et 24 heures ou plus. Il est conseillé dans certains cas de chauffer les pièces et de ventiler afin d'accélérer le séchage.
Après son séchage complet, le film peut être décontaminé immédiatement. Ne pas appliquer le produit sur des surfaces réchauffées et ne pas l'exposer au rayonnement calorifique direct étant donné que le film se collerait et serait par conséquent difficile à ôter.
Le matériel d'application peut être nettoyé immédiatement à l'eau ou un diluant de nettoyage

Précautions et EPI

La température ambiante et de contact minimum pour l'application de **POLYASIM fix** est de 10°C.

Lunettes conformes aux normes EN166 167 168
Demi-masque respiratoire conforme aux normes EN 140 140 A1
Gants conformes aux normes EN 420 374 1 2 qui seront de type nitrile ou néoprène avec manchette longue.

Les vêtements seront adaptés aux types de travaux :
Combinaison, veste, pantalon, 100 % polyester recouverts d'une combinaison à usage court répondant aux normes EN464 466

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage – Déchets

Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives 2001/58/CE.
L'information mentionnée sur la fiche de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition.
Aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné, ne sera acceptée.

Consommation
250 – 1000 g/m² en fonction de l'épaisseur souhaitée

Conditionnement
25 kg

Stockage
Minimum 6 mois



Considérations finales

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences.

Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers.

Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée.

Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20 °C, des tolérances étant admises.

Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions.

La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.